



PRÜFBERICHT

Nr. 6581/09 vom 19.11.2009


Prüfung von Bodenbelägen Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaft nach DIN 51130: 2004-06 Arbeitsräume und Arbeitsbereiche mit erhöhter Rutschgefahr

Auftraggeber:	Argelith Bodenkeramik H. Bitter GmbH, Postfach 12 40, 49145 Bad Essen
Auftragsdatum:	05.11.2009
Probenahme:	Auftraggeber
Prüfgegenstand:	Feinsteinzeugfliesen unglasiert, Format 298/298/15 mm, anthrazit, 1. Sorte
Produktnorm:	DIN EN 14411 - Anhang G, Gruppe Bla UGL
Eingang des Prüfgegenstands:	06.11.2009
Probennummer:	09/207
Fugenbreite des geprüften Bodenbelages:	3 mm
Prüfdatum:	19.11.2009

PRÜFERGEBNIS:

- | | | |
|----|---|----------------|
| 1. | <u>Mittlerer Akzeptanzwinkel:</u> | 20,3° |
| 2. | <u>Verdrängungsraum:</u> | nicht bestimmt |
| 3. | <u>Bewertungsgruppe der Rutschhemmung:</u> | R 11 |
| 4. | <u>Bewertungsgruppe des Verdrängungsraumes:</u> | nicht bestimmt |




Dr. Schwerin