Terca

Amarillo



Brique Moulée Main Amarillo

Description Brique moulée main aux arêtes irrégulières de couleur jaune clair.

Couleur Les Jaunes rosés

wienerberger

Terca

Amarillo

Les données techniques

	Format	Usines	Dimensions L x l x h en mm	Poids unitaire en kg	Quantité par palette (pièces)	Conductivité thermique équivalente en W/(m.K)	Réaction au feu	Valeur de dilatation de l'humidité en mm/m	Absorption d'eau (%)	Facteur d'absorption solaire	Code article
	Brique pleine Terca	Lanaken	215 x 102 x 65	2.12	628	0.69	A1		≤ 17	0.5	12453410
	Plaquette Terca	Beerse	215 x 22 x 65	0.453		0	A1		≤ 17	0.5	12025031
	Plaquette d'angle Terca	Beerse	215 x 22 x 65	0.622		0	A1		≤ 17	0.5	12025032

Les normes

	Brique	Eco-brick	Plaquette
Type de joint	JOINTS EPAIS et JOINTS SEMI-EPAIS (JOINTS VIFS®)	JOINTS EPAIS et JOINTS SEMI-EPAIS (JOINTS VIFS®)	JOINTS EPAIS
Norme produit	NF EN 771-1 + A1 octobre 2015 et NF EN 771-1 + A1 / CN décembre 2017	NF EN 771-1 + A1 octobre 2015 et NF EN 771-1 + A1 / CN décembre 2017	NFP 13-307
Mise en œuvre	DTU 20.1	Atex 2923_V2	DTU 52.2

Nombre de produits par m²

Paneresse Longueur x Hauteur	Joints vifs®* 5mm /2mm	Largeur des joints horizontaux et verticaux	
		10 mm	12 mm
215 x 65	66	59.5	57
215 x 65		13.3	

Retrouvez des exemples de réalisations sur www.wienerberger.fr

Les produits en terre cuite sont naturels et peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre.
Photos non contractuelles.

Wienerberger S.A.S.
8 rue du Canal
CS 30002
67204 Achenheim
Tél. 03 90 64 64 64

Toutes nos solutions
sur **wienerberger.fr**

wienerberger