

Produktnamne	Produktgruppe	Werk		
Kreta	D6	Hedikhuzen		
Die Verblender werden hauptsächlich aus Alluviallehm Boden aus dem Absatzgebiet der Maas hergestellt. Der Fluss hat die Gesteinsformationen der Ardennen ausgewaschen und dabei das Erosionsmaterial mitgeführt. Im Überschwemmungsgebiet des unteren Flusslaufes wurden die Sedimente abgesetzt. Durch fachkundige Mischung besagter Lehmsedimente werden die richtigen Grundstoffe für die Herstellung handgeformter Verblender erworben.				
Farbe				
Dunkelbraun mit hellen und dunklen Nuancen				
Format				
Form methode		Handform		
NF: 239 x 114 x 70 mm		Je nach Serie können die Farbe und durchschnittliche Maße leicht abweichen.		
Wesentliche Merkmale - EN771-1				
	EN 771-1 - CPR-97880 - NOBO 0063 (ex 0620)		EN 771 - 1855-CPR-24912	
2+		2+		
Grenzabmaße	T2			
Maßspanne	R1			
Aktive lösliche Salzen	S2			
Mittelwert Druckfestigkeit	>= 5 N/mm ²	Senkrecht zu Lagerfuge		
Normalisiert Druckfestigkeit	>= 5 N/mm ²	Senkrecht zu Lagerfuge		
Formbeständigkeit:	NPD			
Verbundfestigkeit Mauerwerk	0,15 N/mm ²			
Verbundfestigkeit Dünbett	0,30 N/mm ²			
Brandverhalten	A1	Klasse		
Wasseraufnahme	<= 11% m/md			
Wasserdampfdurchlässigkeit	5/10			
Netto- Trockenrohdichte	1950 kg/m ³ (D1)			
Brutto- Trockenrohdichte	1780 kg/m ³ (D1)			
Wärmeleitfähigkeit Lambda 50/50	<=0,56 W/m.K			
Frostwiderstand	F2	EN 772-22		
Gefährliche Substanzen	NL-BSB	Nach ZA.3		
Sonstige Merkmale				
Anfängliche Wasseraufnahme - nicht imprägnierter Ziegelsteine	1,5 - 4,0 kg/m ² .min (IW3)	Tabellierter Wert nach EN771-1:2011 - 5.3.8		
Anfängliche Wasseraufnahme	1,5 - 4,0 kg/m ² .min (IW3)	Tabellierter Wert nach EN771-1:2011 - 5.3.8		
Frostwiderstand - PTV 23-002	NPD	B 27-009		
Wärmeleitfähigkeit Lambda 90/90	NPD			
Wärmeleitfähigkeit Lambda Ui	NPD			
Wärmeleitfähigkeit Lambda Ue	NPD			
				
Speichern und Verarbeitung	Schneiden			
- Paletten auf sauberen Untergrund lagern und abdecken - Aus verschiedenen Paletten zugleich verarbeiten - Bitte beachten Sie die Verarbeitungshinweise von Vandersanden	Beim Trocken Schneiden mit elektrischem Werkzeug entsteht Staub. Dieser Staub kann Quarzfeinstaub enthalten, welcher ein Gesundheitsrisiko darstellen kann. Personen, die solche Arbeiten durchführen, wird das Tragen von Staubschutzmasken (FFP3) empfohlen.			
* Bei imprägnierten Ziegelsteinen sind nur die Kopf- und Läuferseiten imprägniert. Imprägnierte Produkte sind mit einem „C“ Zeichen auf der Verpackung links oben gekennzeichnet. Überprüfen Sie immer, ob es sich um imprägnierte oder nicht imprägnierte Ziegelsteine handelt. Stimmen Sie den Mörtel auf die angegebene anfängliche Wasseraufnahme ab.				