

Produktname		Werk	
Ancona Antica (Ohne Fase, ohne Abstandhalter)	NPD	Kessel	
Format			
Form methode		Strangpresse	
204/50/60: 204 x 50 x 60 mm		Je nach Serie können die Farbe und durchschnittliche Maße leicht abweichen.	
Wesentliche Merkmale - EN1344			
CE NPD		UKCA NPD	
Brandverhalten	A1		
Äußeres Brandverhalten	NPD		
Gefährliche Substanzen	NL-BSB		
Querdruckfestigkeit	T4 (>=80,>=64)	Klasse	
Unplierte Gleit-/Rutschfestigkeit USR	U3 (>=55)	Klasse	
Wärmeleitfähigkeit	NPD		
Frostwiderstand	FP100	Klasse	
Dauerhaftigkeit Gleit-/Rutschfestigkeit (PSRV)	U2 (>=45)	Klasse	
Sonstige Merkmale - EN1344 & BRL 2360			
Pflasterstein Qualität 1	NPD	Klasse	
Pflasterstein Qualität 1 Tolerances	<= 0,4 √dimensions		
Pflasterstein Qualität 1 Range	R1	Klasse	
Wasseraufnahme	<= 5% m/md		
Abriebwiderstand	A2+ (<=750mm³)	Klasse	
Säurebeständigkeit	C (<=7%)	Klasse	
Sonstige Merkmale			
Standardisierte Qualitätsklassen - PTV 910	NPD		
Wasseraufnahme - PTV 910	W2 (<=5%,<=6%)		
Anteil nachwachsender Rohstoffe – 7010 BRL		basierend auf einem 3-Jahres-Durchschnitt	
Infiltrationsrate	NPD		
    			
Speichern und Verarbeitung		Schneiden	
- Pflasterklinker auf sauberen Untergrund lagern und abdecken - Aus verschiedene Pflasterklinker Palette zugleich verarbeiten - Frisches Mauerwerk nicht mit Salzsäure reinigen		Beim Trocken Schneiden mit elektrischem Werkzeug entsteht Staub. Dieser Staub kann Quarzfeinstaub enthalten, welcher ein Gesundheitsrisiko darstellen kann. Personen, die solche Arbeiten durchführen, wird das Tragen von Staubschutzmasken (FFP3) empfohlen.	
Gewährleistung der Infiltrationseigenschaften bei der Paketkonstruktion			