

# AMSTERDAM STRAK

## Artikelomschrijving

De kleiklinkers "Amsterdam" zijn zwart, egaal en in de massa gekleurd. De oppervlaktetextuur is onbezand aan 1 strek en bezand aan de andere strek.

De samenstelling van deze kleiklinkers is een zorgvuldig geselecteerde mengeling van Westerwaldklei en zand uit de groeve in de Noorderkempen en met toevoeging van minerale toeslagstoffen.

De stenen zijn gefabriceerd volgens het strengpersprocédé. De kleiklinkers hebben een homogene structuur, zijn vrij van kalkinsluitels en zijn helklinkend. Zij worden oxiderend gebakken op een temperatuur hoger dan 1150°C.

De kleiklinkers "Amsterdam" zijn zowel strak (cfr foto) als getrommeld te verkrijgen.



## Verkrijgbare formaten

| Formaat | Benaming       | Afmeting (lxbxh) in mm | Voorraad        | Gewicht/st | St/m² kant |
|---------|----------------|------------------------|-----------------|------------|------------|
| WF60    | waalformaat 60 | 200x48x58 mm           | voorraadproduct | ± 1,30 kg  | ± 98 st/m² |
| DF60    | dikformaat 60  | 200x65x58 mm           | voorraadproduct | ± 1,72 kg  | ± 73 st/m² |

Andere formaten zijn ook te verkrijgen. Gelieve u daarvoor te wenden tot Steenbakkerij Desta NV.

## Uitvoering

De straatklinkers worden bij voorkeur verwerkt uit 4 à 5 verschillende pakken, weggenomen in diagonale richting. Ze worden gelegd met een minimale voeg van 2mm.

Als bedding voorziet u dat er uitgegraven wordt tot op de vaste grond, eventueel kan er opgevuld worden met fijne steenslag en hierop komt een laag zandcement (10-20cm voor tuin en oprit). De fundering van zandcement wordt steeds afgetrild. Nadat de laag zandcement is uitgehard, brengt u een straatlaag aan van ca. 3cm met een grofkorrelige zandsoort (bv. breekzand 0/4).

Om breuk te vermijden, moet u indien de stenen worden aangetrild steeds een rubberen zool onder de trilplaat gebruiken. Het inzanden moet voor het aantrillen gebeuren. Hou bij het afrillen rekening met een zetting van ongeveer 1cm. Het inzanden en aantrillen dient herhaald te worden tot de voegen volledig vol zitten.

## Technische karakteristieken

| Europese Norm (EN 1344)        |                                                                                 | Extra kenmerken             |                                                                                                                                                     |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Transversale breukbelasting    | klasse T4<br>Gemiddeld $\geq 80\text{N/mm}$<br>Individueel $\geq 64\text{N/mm}$ | Wateropname                 | Gemiddeld $\leq 4\%(m/md)$                                                                                                                          |
| Vorst/dooi weerstand           | klasse FP100<br>Vorst/dooi bestand                                              | Vorm en uiterlijk           | max 1/10 mag afwijken in regelmaat qua vorm en bezanding                                                                                            |
| Glij/slipweerstand ongepolijst | klasse U3<br>Gemiddeld 55 URSV                                                  | Structuur en doorbakkenheid | max 5/100 mag afwijken in regelmaat en gelijkmatigheid van structuur en doorbakkenheid                                                              |
| Glij/slipweerstand gepolijst   | klasse U3<br>Gemiddeld 55 URSV                                                  | Bouwstoffenbesluit          | K21271 – vormgegeven bouwstof<br>Toepassing: in bouw(werken) / in of op de (land)bodem / in of op de bodem of oever van een oppervlaktewaterlichaam |
| Asbest en formaldehyde         | geen                                                                            |                             |                                                                                                                                                     |
| Gemiddelde maat                | klasse R1. $\pm 0,4\text{v/d}$                                                  |                             |                                                                                                                                                     |
| Maatspreiding                  | Spreiding $< 0,6\text{v/d}$                                                     |                             |                                                                                                                                                     |
| Slijtweerstand                 | klasse A3<br>Gemiddeld $< 450\text{mm}^3$                                       |                             |                                                                                                                                                     |

De genoemde producteigenschappen zijn conform de CE-normering Straatbaksteen op basis van EN 1344.

Desta NV  
Heerle 11  
2322 Hoogstraten (Minderhout)  
Tel: +32 (0)3/315.70.99  
Fax: +32 (0)3/315.81.48  
[mail@desta.be](mailto:mail@desta.be)  
[www.desta.be](http://www.desta.be)

GEVELSTENEN  
**DE TA**  
KLEIKLINKERS



WF60 Amsterdam strak (formaat 200x48x60mm)

Desta NV  
Heerle 11  
2322 Hoogstraten (Minderhout)  
Tel: +32 (0)3/315.70.99  
Fax: +32 (0)3/315.81.48  
[mail@desta.be](mailto:mail@desta.be)  
[www.desta.be](http://www.desta.be)

**DE**  **TA** GEVELSTENEN  
KLEIKLINKERS